

LIP

Håndspartel Let

Finkornet let spartelmasse

- ▶ Produktet indeholder ikke phthalater
- ▶ Kornstørrelse op til 0,3 mm
- ▶ Indendørs brug
- ▶ Let at arbejde med
- ▶ Overmalbar
- ▶ Let at slibe
- ▶ Færdigoprørt
- ▶ Minimalt svind



Anvendelsesområde

LIP Håndspartel Let er en letspartel med særlig god fyldeevne, som anvendes til indendørs spartling af vægge. Med en kornstørrelse på højst 0,3 mm er **LIP Håndspartel Let** velegnet som afsluttende overflade inden videre behandling med f.eks. maling, væv o.lign.

I vådzone skal reglerne følges for spartling af overflader. Her anbefales det kun at benytte cementbaseret spartel som f.eks. **LIP 300/310/320/350/360** eller **LIP Vådrumsspartel** færdigoprørt.

Underlag

LIP Håndspartel Let kan benyttes til spartling af letbeton, beton, puds, gips m.m. På gipsplader o. lign. anbefales det at følge producentens anvisninger for spartling af disse underlag.

Forbehandling

Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler inden spartling. Afrensning af evt. fedt og sæberester foretages med **LIP Grundrens**.

Brugsanvisning

LIP Håndspartel Let er klar til brug og påføres med spartel, stålbræt eller med maskine. Efterglitning foretages med spartel.

Ved spartling af dybe huller eller revner skal **LIP Håndspartel Let** påføres ad flere gan-

ge. Bemærk at **LIP Håndspartel Let** skal være tør før nyt lag påføres. Til udfyldning af større huller tilsættes ca. 10% cement. Når **LIP Håndspartel Let** er tør efter ca. 24 timer, afhængig af lagtykkelse, kan overfladen slibes. Inden videre behandling anbefales det at prime den spartlede overflade med **LIP Primer**, der derved sikrer den bedst mulige vedhæftning af f.eks. maling.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Afbundet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Emballage

10 liter plastspand. Skal opbevares tørt og frostfrit.

Farve

Grå.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

LIP garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold, trykfejl, ændring i lovgivning mm. ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Forbrug	Ca. 1,0 kg / m ² / mm
Lagtykkelse	0-10 mm i én arbejdsgang
Kornstørrelse	Op til 0,3 mm
Tørretid	Overfladetør: Ca. 1-3 timer v. 20°C Gennemtør: Ca. 24 timer v. 20°C
Afprøvninger	GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Teknisk data	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejds miljø	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage