

Sikacryl® -S+

Indendørs acrylfugemasse

Anvendelsesområder Sikacryl-S+ anvendes til tætning og fugning af revner og sprækker med små bevægelser, samt til alle indendørs fuger.

Følgende anvendelser er typiske for Sikacryl-S+:

- Indvendig fugning omkring vinduer og døre
- Udfyldning af pladesamlinger
- Skillevægstilslutning – gulv/væg/loft
- Lydfuger i lejlighedsskel

Herudover kan anvendelse finde sted mange andre steder, f.eks. ved tætning og lukning af revner og sprækker på stort set alle bygningsmaterialer.

Produktbeskrivelse Sikacryl-S+ er en 1-komponent acrylfugemasse, som hælder op til en plastisk acryltætningsfugemasse.

Sikacryl-S+ findes i patroner i farverne grå og hvid.

Sikacryl-S+ har perfekt vedhæftning til alle bygningsmaterialer, som f.eks. beton, murværk, gipsplader, tegl, træ, m.v.

Egenskaber

- Perfekt vedhæftning til alle bygningsmaterialer
- Kan hurtigt overmales
- Ekstra god ældningsbestandighed
- Pillesikker
- Vandbaseret
- Tåler frost i emballage

Produktdata

Tekniske data	Type:	1-komponent polyacryl masse
	Overmalbar efter:	Ca. 12 timer
	Hærdehastighed:	1-2 mm pr. døgn
	Hårdhed:	Shore A: 32
	Densitet:	Ca. 1,6 kg/l
	Temperaturbestandighed:	-30°C til +70°C
	Bevægelsesevne:	Ca. 7,5%



Brugsvejledning

Temperatur og fugtforhold:

- Påføringstemperatur +5°C til +50°C.
- Fugtighed: Sørg for, at der ikke er fugt eller risiko for kondensvand på fugefladerne.

Udstyr:

- Forberedelse af overfladerne: Brug passende udstyr, afhængig af overfladen og dennes beskaffenhed. Slib evt. overfladerne og børst grundigt efter med pensel.
- Til udfugning anvendes en traditionel fugepistol, som f.eks. Sikapistol H14.
- Fugepinde, der er fugtet med en mild sæbeopløsning i ca. 24 timer inden brug.

Forberedelse af overfladerne

Fugefladerne skal altid være rene, tørre og fri for olie, fedt og løse partikler.

Evt. farve eller lakrester skal fjernes.

Porøse materialer (beton, murværk, mørtel, o. lign.):

Børst overfladen grundigt og fjern støvet. Afrens evt. med vand og lad tørre inden fugning. Ved meget porøse overflader kan det være nødvendigt at anvende en vedhæfningsforbedrende primer:

Primning foretages dagen før fugning, med en opløsning af Sikacryl-S+ og vand i forholdet 1 : 1.

Forbrug af fugemasse

Fuge- dybde mm	Løbende meter pr. patron											
	Fugebredde (mm)											
	5	6	7	8	10	12	15	20	25	30	40	
5	12,4	10,3	8,8	7,8	6,2	5,2	4,2	3,1	2,5	2,0	1,6	
6	10,3	8,6	7,4	6,5	5,1	4,3	3,5	2,6	2,0	1,7	1,3	
7	7,8	6,5	5,5	4,8	3,9	3,2	2,6	1,9	1,5	1,3	1,1	
8	6,2	5,1	4,4	3,9	3,1	2,6	2,0	1,6	1,2	1,0	0,8	
10	5,2	4,3	3,7	3,2	2,6	2,1	1,7	1,3	1,0	0,9	0,7	
12	4,1	3,4	3,0	2,5	2,0	1,7	1,4	1,0	0,8	0,7	0,5	
15	3,1	2,6	2,2	1,9	1,6	1,3	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	
20	2,6	2,2	1,8	1,6	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	

Udførelse

Alle fuger skal udføres med et rundt profil SikaBagstop, der er et ikke sugende materiale, hvorpå Sikacryl-S+ ikke hæfter.

Der skal anvendes et bagstopningsprofil, der er ca. 20% større end fugen for at sikre et godt fast fugemodhold.

Hvis der ikke er plads til SikaBagstop i bunden af fugen anvendes fugetape som hæftebryder.

Herefter indføres fugemassen langsomt med fugepistolen, idet fugespidseren skal være afskåret i en vinkel på ca. 60°.

Indføring i fugen skal ske med en jævn bevægelse for at lette den senere finish.

Finish foretages ved at den indførte fugemasse trykkes med fugepinden og efterfølgende glittes der med jævne bevægelser.

Bemærk, at der skal glittes inden fugen har dannet skind.

Brug evt. en spartel til at skrabe fugen. Der kan også anvendes en fugtig pensel, klud eller svamp.

Rengøring	Rengøring af værktøj foretages med vand. Bemærk! Kun udhærdet Sikacryl-S+ kan fjernes. Hærdet Sikacryl-S+ kan kun fjernes mekanisk.
Sikkerhed	Se seneste udgave af relevant sikkerhedsdatablad for produktet.

Bemærk:

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."



Sika Danmark A/S
 Praestemosevej 2-4
 DK-3480 Fredensborg
 Denmark

Phone: +45 48 18 85 85
 Fax : +45 48 18 84 96
 e-mail: sika@dk.sika.com
 www.sika.dk