

Schuller Eh'klar ApS
 Denmark
 Storhaven 8
 DK – 7100 Vejle
 Tel. +45 75 72 20 60
 Fax +45 75 72 20 69
 E-Mail: denmark@schuller.eu
 www.schuller.eu

**Schuller
 Eh'klar**

Prisma Color Lackspray

Varenummer: 91001, 91002 etc.

Vejle, september 2014



Beskrivelse:

Spraymaling til professionelle og "gør det selv". Hurtigtørrende akrylmaling med høj dækkeevne. Vi anbefaler altid at benytte Prisma Color Primer. Velegnet til metal (rengjort og fri for rust, overfladen bør grundes med Prisma Color Rustbeskyttelse), træ, glas, keramik, aluminium, sten, pap og mange plasttyper (bør grundes med Prisma Color Plastik Primer). Ikke egnet til polystyren. Velegnet til indendørs og udendørs brug.

Egenskaber:

Vejrbestandig, gulner ikke, UV-bestandig. Med selvrensende ventil. Pigmenterne er bly-, cadmium- og krom-frie. Uskadelig for ozonlaget da den er fri for gas.

Tekniske data:

Indeholder:	400 ml
Baseret på:	Akryl harpiks
Glans:	Blank 80 - 90, Mat ca. 20
Rækkeevne:	1,2 – 1,8 m ²
Overfladetør:	Efter 15 - 20 minutter (20 °C og 60 % relativ luftfugtighed).
Hærdet:	Efter 24 - 36 timer afhængig af lagtykkelse (20 °C og 60 % relativ luftfugtighed).
Overmalbar:	Enten "vådt i vådt" (10 min.) eller efter afhærdning (>24 timer).
Temperaturbestandig:	Op til 80 °C
Fareklasse:	ADR-klasse 2.1 5F. Indhold: E 520 = 400ml.

Anvendelse:

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Fjern gammelt lak/maling og rust og slib overfladen. Afdæk omhyggeligt hvor der ikke skal males. Påfør et lag Prisma Primer passende for overfladen. Efter tørring, slibes Primeren let (korn 600). Det anbefales ikke at anvende en kold spraymaling. Den bedste anvendelsestemperatur ligger mellem 20 og 25 °C. Før brug, ryst dåsen i 2 minutter og spray en prøve. Afstand til overfladen der skal behandles ca. 18 - 25 cm. For bedste resultat kryds-påføres lakken/malingen i flere tynde, jævne lag, først vandret dernæst lodret, gentag om nødvendigt. Hold dåsen lodret. Ryst dåsen godt mellem påføringerne. Tørretiden varierer alt efter temperatur, luftfugtighed og tykkelse af det påførte lak-/malingslag. Læs omhyggeligt brugsvejledningen på dåsen og handel derefter. Ved påføring af en klar top-lak, øges slidstyrken.

Opbevaring og forholdsregler for sikker håndtering:

Opbevares i tillukket originalbeholder på et tørt, velventileret og køligt sted (20 °C og max. 60 % relativ luftfugtighed). Kan da opbevares op til 10 år.

Undgå indånding af dampe og aerosoltåger. Sørg for effektiv ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Vask straks, hvis huden bliver forurennet. Må aldrig anvendes i nærheden af ild, gnister eller varme overflader. Rygning forbudt. Låget og kassen er genanvendelige, den tomme spraydåse kommes i passende genbrugscontainer. Hvis spraydåsen ikke er tom, skal den afleveres ved farligt affald.

Schuller Denmark støtter:

børne cancer fonden