

### Beskrivelse

Mat 1 komponent polyurethan / acryl gulvlak til lyse træsorter som fyr, bøg og eg.  
Produktet kan benyttes i boliger, hvor der ønskes en mat behandling der tåler almindelig slitage.

### Behandling

Gulvet skal være rent, tørt og fri for sæberester, voks og anden forurening.  
Efter afvaskning kan der neutraliseres med eddikesyre hvis nødvendigt. 31% eddikesyre blandes med vand i forholdet 3 dl. eddikesyre til 10 liter vand.  
Sidste slibning inden lakering bør foretages med korn 120 og mellemslibning med korn 150.  
Efter afslibning til vedhæftning fjernes slibestøv omhyggeligt, eventuelt ved støvsugning.  
Hvidpigmentering bør altid forslættes med anstryger og påføres som førstebehandling, hvorefter der bør lakeres to gange med klar lak.  
Der bør altid udføres prøvefelt.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.  
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.  
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.  
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Lakken rystes grundigt inden brug, og der bør altid udføres prøvefelt, hvor vedhæftning kontrolleres.  
Efter lakering kan gulvet betrædes forsigtigt efter ca. 8 timer og det er gennemtørt efter ca. 72 timer.  
Pålægning af tæpper og gulvvask bør først ske efter 5-7 døgn.

Daglig rengøring bør ske ved støvsugning eller vask med lunket vand tilsat neutralt opvaskemiddel.

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl / Polyurethan, Vandig

**MBK-Type:**

**Glans:** 10, Ultramat

**Vol. tørstof:** ca. 30%

**Kulør:** Klar

**Tørretid:** Ca. 2 timer, overmalbar ca. 4 timer, gåtør ca. 8 timer, fuldt afhærdet efter 5-7 døgn (+20°C, RF: 60%)

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** Ca. 8 m<sup>2</sup>/ltr

**Værktøj:** Rulle med kort luv eller pensel

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)



# 210 PU Gulvlak Glans 10



Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S