

PU Gloss

En vandfortyndbar polyuretanforstærket lakmaling i topkvalitet.



Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Blank lakmaling. Godkendt til maling af legetøj/leker ifølge SS EN 71-3. Træ og grundet metal samt hård PVC.
Egenskaber	■ Giver en hård og robust overflade
Emballage/emballagestørrelser	0,7 liter 2,4 liter
Farver	Hvid Base W Base T Indgår i toningssystem
Glansgrad	Blank
Opbevaring	Frostfrit
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC. MAL-kode: 00-1 (1993)

Bearbejdning

Klargøring af underlag	En vandfortyndbar polyuretanforstærket lakmaling i topkvalitet til maling på grundet dimensionsstabil træ og grundet metal samt hård PVC ude og inde. Giver en hård og slidstærk overflade, som er nem at holde ren. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Overflader, der tidligere har været malet, skal renses med malerrens og matslibes. Eventuelle huller og revner pudses eller spartles. Jern og metal skal behandles med en grundmaling, der er egnet til underlaget. Der færdigmales en eller to gange med Capacryl PU.
Fortynding	Vand
Dækkeevne	8-10 m ² /liter på glatte, ikke-sugende overflader
Betingelser for påføring	Arbetstemperatur min. +8°C



Tørring/tørretid	Støvtør: 1-2 timer Overmalingsbar: 8 timer Gennemtørret: flere døgn (værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)
Værktøjer	Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.
Rengøring af værktøj	Vand

Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand og rensemiddel.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Teknisk information · udgave: June 2019

Dette tekniske datablad afspejler teknologiens nuværende stade samt producentens viden og erfaringer. Henset til udvalget af mulige underlag og arbejdssteder påhviler det kunden/brugeren selv at aftefte egnetheden af produktet til det påtænkte formål under realistiske forhold. Kun den nyeste udgave af det tekniske datablad er gældende. Det anbefales at kontrollere på www.caparol.dk, om der findes nyere udgaver end denne.