

# 726 Supergrund Acrylmellemmaling



## Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

### Beskrivelse

Acrylmellemmaling med gode arbejdssegenskaber og fin sammenflydning. Anvendes indendørs som mellemmaling i plast- og alkydsystemer. Hæfter fortrinligt på de fleste underlag såsom pvc, melamin, glansfulde alkydmalinger samt de fleste typer MDF plader. Ved slutbehandling med mørke kulører bør mellemmalingen tones ind herefter.

### Behandling

Nyt træ og smittende underlag grundes med Oliegrund 723. Efter mellemmaling med Supergrund 726 kan der færdigmales med Acryl eller Alkydemaille. Tidligere malede flader afvaskes med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. klargøring ved slibning, evt. spartling med Acryl Spartel 725 og mellemstrygning med Supergrund 726 inden færdigmaling.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.  
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.  
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.  
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med Finefinish	10-14 (Graco)			100 mesh

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl  
**MBK-Type:** Plastmellemmaling / Acrylplastmellemmaling  
**Glans:** Ca. 3 helmat  
**Vol. tørstof:** Ca. 40%  
**Kulør:** Hvid, Ral 9010 og B&J toneservice  
**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF  
**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%  
**Fortynding:** Vand. Fortyndes normalt ikke  
**Rækkeevne:** Ca. 8 m<sup>2</sup>/ltr  
**Værktøj:** Pensel, rulle eller sprøjte  
**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

