

Beskrivelse

Vandbaseret urethanalkyd vinduesmaling med fine arbejdssegenskaber og god vedhæftning. Produktets høje tørstofdindhold sikrer, at man opnår den nødvendige lagtykkelse.

Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Behandling

Træet skal være tørt, rent samt fri for løst træ og smuds. Blanke overflader matslibes. Harpiks og knaster kan affedtes med cellulosefortynder og behandles med Knastelak 101.

Ved begroning forbehandles med Micronil 126. Ubehandlet og sugende træ grundes med B&J Grundingsolie 130 mod råd og svamp eventuelt efterfulgt af 1 gang Oliegrund 723. Tidligere malet og let smittende bund, afrensnes til ren og bæredygtig grund, og behandles eventuelt med Oliegrund 723. Afsluttende behandling med 2-3 lag Cover-Plus 854 afhængig af ønsket lagtykkelse.

Jern og metal skal grundes forsvarligt inden maling med Cover-Plus 854.

Anbefalet våd lagtykkelse min. 75-100 mym, pr. behandling, målt med vådkam.

Det anbefales at sætte vinduet på hasp det første døgn.

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Fugtindholdet i vinduer skal være 12 +/- 3% i fritstående træværk og ventileret beklædning max. 18%

Tekniske data

Bindemiddel: Alkydemulsion

MBK-Type: Alkydmaling, vandig

Glans: Ca. 35, halvblank

Vol. tørstof: Ca. 45%

Kulør: Hvid, samt B&J Toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynder: Vand

Rækkeevne: 6-8 m²/ltr

Værktøj: Pensel med syntetiske børster, eksempelvis Guldberg

Mal-Kode: 00-1 (1993)

