

### Beskrivelse

Mellemmaling til indendørs brug som giver god bund for afsluttende emailer. Har en god spærrende effekt overfor vandopløselige farvestoffer.

### Behandling

Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Nyt træ grundes med Oliegrund 723 eller Alkydmellemmaling 870 fortyndet 10-15% med terpentin.

Tidligere malede flader afvaskes med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen, slibes, plettes og mellemstryges. Jern må være forsvarligt behandlet med rusthindrende grundmaling.

I alkydsystemer kan der evt. ved anden strygning iblandes noget af emailen for at øge mellemmalingsens tæthed, dog skal det bemærkes at slibebæredygtigheden bliver lettere forringet.

### Rengøring

Terpentin eller penselrens

### Sikkerhed & miljø

Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, friskluftforsynet.

Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.

Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Alkyd

**MBK-Type:** Alkydmellemmaling

**Glans:** Ca. 2 helmat

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Hvid

**Tørretid:** 6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF

**Påføring:** +5° C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Terpentin

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/litr

**Værktøj:** Rulle med kort luv eller pensel

**Mal-Kode:** 2-1 (1993)

