

Savsmuldstapet Rutexfiller

September 2015



Produktbeskrivelse

Savsmuldstapet Rutexfiller er til reparation af mindre huller og ridser i savsmuldstapet. Rutexfiller er klar til brug og er skrue-, søm og borefast. Rutexfiller kan overmales efter ca. 4 timer.

Behandling

Underlag skal være rent, tørt og fast. Større huller bør udfyldes med Polyfilla Klar Til Brug eller behandles 2 gange med Savsmuldstapet Rutexfiller. Tuben æltes grundigt inden brug og påføres huller/revner direkte fra tuben med en spartel. Glat efter med en fugtig spartel eller pensel. Rutexfiller tørre op og ligner savsmuldstapet. Rengør værktøj i lunkent vand straks efter brug.

OBS. Overskydende Filler skal fjernes straks efter påføring.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelses. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtagerordning. Ved slibning af behandlede overflader samt fjernelse af produktet ved brug af varmluftblæser/flammelse eller lign. kan der dannes sundhedsskadelige røg og /eller støv. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsblad.



Tekniske data

Anvendelsesområde: Indendørs

Vægtfylde: 1,62 kg/l

Tørretid: 23 c 50 % RF: Overmalbar efter 4 timer (ved 1 cm lagtykkelse)

Temperaturforhold: Min+ 5 c

Luftfugtighed RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Emballage Str.: 330 g

Farve: Hvid

Rengøring: Sæbevand

Opbevares: Frostfrit

VOC: 12 g/l



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00.

Databladet skal ses som en vejledning. De angivne værdier gælder for normale forhold, og kan derfor kan variere med fx lagtykkelse, temperatur, etc. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er ansvarlig for at anvende den seneste revision af dette dokument. Kontrollen kan ske på vores hjemmeside.

Varemærkerne AkzoNobel og Polyfilla ejes af the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009