

# Aqua Multiprimer

Grundmaling med god vedhæftning. Indeholder korrosionsbeskyttelse og modvirker gennemslag af farvestoffer i træ.



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Vandbaseret primer med meget god vedhæftning, som også indeholder korrosionsbeskyttelse og isolerer mod gennemslag af knaster.
Egenskaber	Overflader inden- og udendørs
Emballage/emballagestørrelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modvirker gennemslag af farvestoffer i træ</li> <li>■ God vedhæftning</li> <li>■ Indeholder korrosionsbeskyttelse</li> </ul>
Farver	0,75 liter 2,5 liter
Glansgrad	Hvid
Opbevaring	Mat
Tekniske data	Frostfrit
Bemærk	Bindemiddel: Akryldispersion
	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.
	MAL-kode: 00-1 (1993)

## Bearbejdning

Klargøring af underlag	<p>Anvendes til kobber, jern, stål, hård PVC, dimensionsstabilt træ samt mange andre underlag, der tidligere har været malet eller galvaniseret. Tjek først vedhæftningen på en mindre overflade med en gittersnittest. Må ikke anvendes på rustfrit stål eller til tagbehandling.</p> <p>Aqua Multiprimer skal ikke nuanceres. Dette kan påvirke malingens isolerende funktion.</p> <p>Underlaget skal være rent, tørt og fast. Overflader, der tidligere har været malet, skal renses med malerrens. Overflader med rustangreb børstes maskinelt med en stålbørste til forbehandlingsgrad ST 2 eller sandblæses til forbehandlingsgrad SA 2½, før malingen påføres. Med hensyn til primerens isoleringsevne på træ, kan der i visse tilfælde opstå gennemslag også efter to behandlinger. Vi anbefaler, at man tester en mindre overflade først for at afgøre, om isoleringsevnen er tilstrækkelig for det pågældende underlag.</p>
Fortynding	<p>Der kan overmales med et af Caparols produkter til maling af metal eller træ.</p> <p>Vand</p>



Dækkæevne	8-10 m <sup>2</sup> /liter Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af arbejdsmetode.
Betingelser for påføring	Arbejdstemperatur min. +8 °C
Tørring/tørretid	Støvtør: 1-2 timer Overmalingsbar med vandfortyndbar maling: 10 timer Gennemtørret: flere døgn (værdierne gælder ved +23 °C, RF 50%)
Værktøjer	Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.
Rengøring af værktøj	Vand/Vand og rensmiddel

## Bemærkninger

Rengøring og desinfektion	Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand og rensmiddel.
Bortskaffelse	Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.